

1К Грунт-наполнитель по пластику

Артикул	Название	Упаковка
10011000	1К Грунт-наполнитель по пластику	1 л
10013000		3 л
10011600		16 л
90011001	Т 8-18 Разбавитель быстрый	1 л
90015001		5 л
90011000	Т 18-25 Разбавитель стандартный	1 л
90015000		5 л
90011003	Т 25-35 Разбавитель медленный	1 л
90015003		5 л
90011002	Т 35+ Разбавитель сверхмедленный	1 л
90015002		5 л

ОПИСАНИЕ



P-1K Plastic Bumper Primer — это наполненный однокомпонентный грунт для пластиков, обеспечивающий непревзойденную адгезию к пластиковым поверхностям. За счет наполняющих свойств, позволяет идеально выровнять поверхность для непосредственного нанесения на него базовой краски спустя 15 минут воздушной сушки при 20°C, а рекомендованное разбавление в диапазоне 40-50% делает его применение очень экономичным

ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО НАНЕСЕНИЯ

Отшлифованные и очищенные и обезжиренные поверхности из пластика

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Следует наносить на чистые, отшлифованные (с помощью абразива P320-P400 (красный скотч-брайт) и обезжиренные поверхности. Обезжирить подходящим средством для очистки поверхностей. Убедитесь, что поверхность тщательно очищена и высушена до и после каждого этапа подготовки. Может наноситься непосредственно на все виды пластиковых поверхностей, кроме:

- **Пластиковые поверхности из PE или смеси PP-PE:** для улучшения адгезии на пластики включающие в состав смеси полиэтилен (PP-PE) необходимо подвергнуть деталь нагреву до 60°C в течение 30 минут
- **Неокрашенные пластиковые поверхности:** необходимо отшлифовать с применением абразива P320-P400 после сушки при 60°C в течение 30 минут или высушить

*На «чувствительных» к разбавителю пластмассовых поверхностях, например таких как термопласты, следует провести тест реакции на разбавитель

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ



Требует разбавление 40-50% по объему



Вязкость DIN CUP 4: **14 – 16 секунд** при 20°C



Диаметр дюзы: **1,2 – 1,5 мм**

Давление (RP, LVLP): **1,8 – 2,2 бар**



Количество слоёв: **1 – 2 слоя**
(максимальная рекомендуемая толщина за 2 слоя 40 мкм)

Толщина одного слоя: **15 – 20 мкм**



Выдержка между слоями при 20 °C: **3 – 5 минут (до матирования)**

*Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха



Сушка при 20 °C: **15 минут**

*Время сушки зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха



Цвет

Серый

Плотность, г/см³

1,12

Рекомендуемая температура длительного хранения

Температурный режим от +5 до +30 °C. На расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов