

Лак прозрачный Р

Артикул	Название	Упаковка
72001000	Лак прозрачный Р	1 л
72005000		5 л
82000500	PHS Отвердитель стандартный	0,5 л
82002500		2,5 л
82010500	PHS Отвердитель быстрый	0,5 л
82011000		1 л
82012500	PHS Отвердитель медленный	2,5 л
82021000		1 л
90011001	Т 8-18 Разбавитель быстрый	1 л
90015001		5 л
90011000	Т 18-25 Разбавитель стандартный	1 л
90015000		5 л
90011003	Т 25-35 Разбавитель медленный	1 л
90015003		5 л
90011002	Т 35+ Разбавитель сверхмедленный	1 л
90015002		5 л

ОПИСАНИЕ



P-acryl C2 HS Высококачественный двухкомпонентный прозрачный 1,5 - 2х слойный лак с высоким содержанием сухого остатка. Имеет безупречный глянец, увеличенное время поглощения пыли, UV защиту, не склонен к закипанию, превосходно растекается на больших поверхностях. После высыхания не меняет внешний вид на всё время эксплуатации

ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО НАНЕСЕНИЯ

Заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия
Поверхности с нанесенным базовым покрытием

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Убедитесь, что все основания тщательно очищены и высушены до и после каждого этапа подготовки, обеспыльте поверхность липкой салфеткой

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ

		Соотношение смешивания (% разбавителя считается от количества лака):			
		По объёму 2:1 + 0-10% раств., (л)		По весу, (г)	
 	Р Лак	2	Р Лак	100	
	PHS Отвердитель	1	PHS Отвердитель	49.0	
	Разбавитель Т	0 – 0,2	Разбавитель Т	0 – 8,7	
Не рекомендуется добавление сторонних разбавителей. При использовании сторонних разбавителей могут наблюдаться нарушения, выраженные в увеличенном сроке полимеризации, скорости высыхания и шагрени (блеске)					
	Вязкость DIN CUP 4: 16 - 18 секунд при 20°C				
	Жизнеспособность: 90 - 120 минут при 20°C				
	Диаметр дюзы RP: 1,3 - 1,4 мм Диаметр дюзы HVLP: 1,2 - 1,4 мм			Давление: 1,8 - 2,0 бар	

	Количество слоёв: 1,5 - 2 слоя (толщина 2х слоев 50-60мкм)	1 легкий слой+ 1 полный слой, допускается нанесение без промежуточной выдержки или 2 полных слоя с промежуточной выдержкой 10мин
	Выдержка между слоями при 20 °С: 10 минут (при отсутствии или низком ламинарном потоке выдержку необходимо увеличить) Выдержка перед ускоренной сушкой 10 минут *Время выдержки между слоями зависит от температуры воздуха в ОСК, толщины слоя, циркуляции и влажности воздуха	
	Сушка при 60 °С (температура на детали) 30 минут Полировка через 1 час после окончания сушки* Сушка при 20°С: 12 - 16 часов (полировка после полного отверждения лака) *Все указанные условия высыхания соответствуют стандартным условиям нанесения при использовании стандартного отвердителя (20-25°С нанесение, 60-65°С сушка). Условия могут меняться в зависимости от температуры, толщины слоев, относительной влажности и условий окружающей среды	
	Лабораторные испытания гарантируют защиту от прямых ультрафиолетовых (солнечных) лучей на срок не менее 10 лет (при среднегодовом индексе UV излучения = 9 и среднем времени продолжительности светового дня 10 часов)	
Укрывающая способность готовой смеси, м²/л (при толщине слоя сухой пленки 50 мкр)		8,5
Цвет, блеск		Прозрачный, высокий глянец
Плотность, г/см³		0,99
Рекомендуемая температура длительного хранения		Температурный режим от 0 до + 30 °С Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов